IN RE APPLICATION OF: Yoshihiro KATO

# IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

GAU:

SERIAL NO:NEW APPLICATION			EXAMINER:		
FILED: HEREWITH					
FOR:	ELECTRODE FOR ELECTRON GUN, METHOD OF MANUFACTURING ELECTRODE FOR ELECTRON GUN, AND ELECTRON GUN ASSEMBLY				
		REQUEST FOR PRI	ORITY		
	SIONER FOR PATENTS DRIA, VIRGINIA 22313				
SIR:					
☐ Full be provis	enefit of the filing date of U. ions of 35 U.S.C. §120.	S. Application Serial Number	, filed	, is claimed pursuant to the	
☐ Full benefit of the filing date(s) of U §119(e):		U.S. Provisional Application(s) Application No.	S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. <u>Date Filed</u>		
	cants claim any right to prior ovisions of 35 U.S.C. §119,		ations to which	they may be entitled pursuant to	
In the matt	er of the above-identified ap	plication for patent, notice is he	ereby given that	the applicants claim as priority:	
COUNTRY Japan		APPLICATION NUMBER 2002-236052		<u>NTH/DAY/YEAR</u> ust 13, 2002	
Certified copies of the corresponding Convention Application(s)  ■ are submitted herewith  □ will be submitted prior to payment of the Final Fee  □ were filed in prior application Serial No. filed  □ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.  □ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and  □ (B) Application Serial No.(s)					
☐ are submitted herewith					
☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee					
			Respectfully S	ubmitted,	
			OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.		
22	<b>8</b> 50		Marvin J. Spivak Registration No. 24,913		
Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220			C. Irvin McClelland Registration Number 21,124		

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)

#### 庁 $\mathbf{H}$ 玉 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月13日

出 願 番 Application Number:

人

特願2002-236052

[ST. 10/C]:


[JP2002-236052]


出 願 Applicant(s):

株式会社東芝

2003年 7月 8日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

PB02319T0S

【提出日】

平成14年 8月13日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

H01J 29/48

C22C 38/00

【発明の名称】

電子銃電極、電子銃電極の製造方法、および電子銃

【請求項の数】

【発明者】

【住所又は居所】

兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会社東芝 姫

路工場内

【氏名】

加藤 義博

【特許出願人】

【識別番号】

000003078

【氏名又は名称】 株式会社東芝

【代理人】

【識別番号】

100062764

【弁理士】

【氏名又は名称】

樺澤 襄

【電話番号】

03-3352-1561

【選任した代理人】

【識別番号】

100092565

【弁理士】

【氏名又は名称】 樺澤 聡

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010098

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

ページ: 2/E

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子銃電極、電子銃電極の製造方法、および電子銃

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子銃に用いられる複数の電子銃電極のうちのカソード側に 位置する第1グリッド電極であって、

この第1グリッド電極の表面が、第1グリッド電極に隣り合う第2グリッド電極の表面より粗面に形成されている

ことを特徴とする電子銃電極。

【請求項2】 第1グリッド電極は、ビーム通過孔を有し、このビーム通過 孔の周辺のみに粗面が形成されている

ことを特徴とする請求項1記載の電子銃電極。

【請求項3】 粗面の表面粗度Rzは0.2μm~1.5μmである

ことを特徴とする請求項1または2記載の電子銃電極。

【請求項4】 粗面は表面改質によって形成されている

ことを特徴とする請求項1ないし3いずれか記載の電子銃電極。

【請求項5】 電子銃に用いられる複数の電子銃電極のうちのカソード側に 位置する第1グリッド電極であって、

この第1グリッド電極の表面を、第1グリッド電極に隣り合う第2グリッド電極の表面より相面に形成する

ことを特徴とする電子銃電極の製造方法。

【請求項6】 第1グリッド電極が有するビーム通過孔の周辺のみを粗面に 形成する

ことを特徴とする請求項5記載の電子銃電極の製造方法。

【請求項7】 粗面の表面粗度Rzを0.2μm~1.5μmとする

ことを特徴とする請求項5または6記載の電子銃電極の製造方法。

ことを特徴とする請求項5ないし7いずれか記載の電子銃電極の製造方法。

【請求項9】 請求項1ないし4いずれか記載の電子銃電極を第1グリッド 電極として用いる ことを特徴とする電子銃。

# 【発明の詳細な説明】

### [0001]

# 【発明の属する技術分野】

本発明は、電子銃の第1グリッド電極として用いる電子銃電極、電子銃電極の 製造方法、およびこの電子銃電極を第1グリッド電極として用いる電子銃に関す る。

### [0002]

# 【従来の技術】

従来、陰極線管に用いられる電子銃は、例えば、特開昭64-43952号公報に記載されているように、電子を放射するカソードおよびこのカソードに対して同一軸線上に配置される複数の電子銃電極を有している。

#### [0003]

このような電子銃では、稼動時に、カソードの電子放射物質である酸化バリウム (BaO) を還元させるために、バリウム (Ba) が蒸発し、この蒸発したバリウム (Ba) の大部分が複数の電子銃電極のうちのカソード側に位置する第1グリッド電極に蒸着し易い。

#### [0004]

特開昭64-43952号公報に記載の電子銃では、第1グリッド電極の表面に形成した金属皮膜の還元作用によって蒸着したバリウム(Ba)を積極的に除去しようとしているが、金属皮膜は陰極線管の製造工程で酸化しやすいために十分に機能せず、第1グリッド電極の表面にバリウム(Ba)が膜状に堆積し易い

### [0005]

### 【発明が解決しようとする課題】

上述のように、稼働時間の経過に伴って、第1グリッド電極の表面にバリウム (Ba) が膜状に堆積した場合、その膜が振動などの種々の要因で剥離して脱落 し、この脱落した膜で第1グリッド電極とカソード或いは第1グリッド電極と第2グリッド電極とを電気的に接触させて短絡させるタッチ不良を引き起こすこと

があり、品位の低下や故障を生じさせる問題がある。

# [0006]

本発明は、このような点に鑑みなされたもので、カソードから蒸発して第1グリッド電極に蒸着した蒸着物の剥離、脱落を低減し、品位の低下や故障を防止できる電子銃電極、電子銃電極の製造方法、および電子銃を提供することを目的とする。

# [0007]

### 【課題を解決するための手段】

本発明は、電子銃に用いられる複数の電子銃電極のうちのカソード側に位置する第1グリッド電極であって、この第1グリッド電極の表面が、第1グリッド電極に隣り合う第2グリッド電極の表面より粗面に形成されているものであり、第1グリッド電極の粗面とカソードから蒸発して粗面に蒸着する蒸着物との結合強度を高め、蒸着物の剥離、脱落を低減し、品位の低下や故障を防止する。

# [0008]

# 【発明の実施の形態】

以下、本発明の一実施の形態を図面を参照して説明する。

#### [0009]

図1に陰極線管に用いられる電子銃11の断面図を示し、この電子銃11は、電子を放射する陰極であるカソード12、このカソード12に対して同一軸線上に所定間隔をもって順に配列される複数の電子銃電極13、およびこれらカソード12および複数の電子銃電極13の両側を一体に固定する絶縁部材であるビードガラス14を備えている。

### [0010]

複数の電子銃電極13は、カソード12側から順に、第1グリッド電極G1、第2グリッド電極G2、第3グリッド電極G3、第4グリット電極G4、第5グリッド電極G5、および第6グリッド電極G6を含む複数のグリット電極を備えている。

#### $[0\ 0\ 1\ 1]$

カソード12は、例えば、空孔率が約20%の多孔質タングステンによって形成され、モル比で4:1:1の酸化バリウム(BaO)、酸化カルシウム(CaO

4/

)、および酸化アルミニウム( $A \ I_2 O_3$ )の電子放射物質であるエミッタが高温の水素雰囲気中で溶融含浸され、表面にはイリジウム( $I \ r$ )膜が $0.2 \ \mu \ m$ の厚さで被覆形成されている。

# [0012]

また、図2ないし図4に第1グリッド電極G1を示し、この第1グリッド電極G1は、例えば、ステンレス鋼鈑、コバール合金、ニッケル鉄合金などの板厚が約0.15から0.25mm程度の薄い金属板を素材20とし、カラー画像を再生するための赤、青および緑のビーム通過位置に対応した3箇所にビーム通過部21がプレス加工によって形成されている。

#### [0013]

各ビーム通過部21には、コイン部22、およびこのコイン部22の周囲でカソード12側に対向する一方の面20aに山形に突出するビード部23が形成されている。コイン部22には、カソード12と反対側の他方の面20bに凹部24が形成されて板厚が約0.06mm~0.08mm程度の薄肉部25が形成され、この薄肉部25にビームが通過するビーム通過孔26が形成されている。

# [0014]

第1グリッド電極G1の表面には、この第1グリッド電極G1に隣り合う少なくとも第2グリッド電極G2の表面より表面粗さが粗い粗面27が形成されている。

#### [0015]

粗面27は、第1グリッド電極G1の全体に形成されるか、カソード12から蒸発して第1グリッド電極G1に蒸着する蒸着物がビーム通過孔26の周辺に集中することから少なくともビーム通過孔26の周辺のみに形成される。このビーム通過孔26の周辺とは、ビーム通過孔26の内周面、カソード12に対向する一方の面20aおよびカソード12と反対側の他方の面20bが含まれる。

## [0016]

粗面27の表面粗度 R z は 0 . 2  $\mu$  m  $\sim$  1 . 5  $\mu$  m の範囲が好ましい。表面粗度 R z が、 0 . 2  $\mu$  m  $\lambda$  り小さい場合には、凹凸が小さく蒸着物との十分な結合強度が得られず、また、 1 . 5  $\mu$  m  $\lambda$  り大きい場合には、凹凸が大きく蒸着物との十分な結合強度が得られるものの、凹凸が大き過ぎることで第 1 グリッド電極G1

の電位により不要な電子放射を引き起こし易く、陰極線管をオフした後にも画面が完全に消えずに一部が光るような現象が生じ、しかも、粗面27が傷のようにも見えて外観上も好ましくない。

# [0017]

粗面27は、素材20の表面の状態を改質する表面改質によって形成されている。 表面改質には、例えば、酸などを用いた化学研磨によるエッチング、成膜装置で の逆スパッタリングによるエッチング、大気中で焼いて表面を酸化させる空気焼 処理などの方法があり、いずれも素材20の表面に気泡を形成することで凹凸状に 表面改質する。

## [0018]

そして、この電子銃11を用いて形成した陰極線管の稼動時には、カソード12の電子放射物質である酸化バリウム(BaO)を還元させるために、バリウム(Ba)が蒸発し、この蒸発したバリウム(Ba)の大部分が複数の電子銃電極13のうちのカソード12側に位置する第1グリッド電極G1の表面で、かつビーム通過孔26の周辺に多く蒸着する。

### [0019]

第1グリッド電極G1の少なくともビーム通過孔26の周辺には粗面27が形成されているため、この粗面27の表面に蒸着物であるバリウム(Ba)が蒸着し、稼働時間の経過に伴って膜状に堆積する。

#### [0020]

粗面27は、凹凸が大きく、堆積するバリウム(Ba)の膜との接触面積が増加するとともに、凹凸が楔的な役目を果たすために、第1グリッド電極G1の粗面27と堆積するバリウム(Ba)の膜との結合強度が強固になり、堆積するバリウム(Ba)の膜の剥離、脱落を低減でき、そのため、脱落した膜がカソード12と第1グリッド電極G1或いは第1グリッド電極G1と第2グリッド電極G2とを短絡させるタッチ不良による品位の低下や故障を防止できる。

#### $[0\ 0\ 2\ 1]$

粗面27の表面粗度 R z を 0. 2  $\mu$  m  $\sim$  1. 5  $\mu$  m の範囲とすることにより、堆積するバリウム(B a )の膜の十分な結合強度の確保と、凹凸が大き過ぎること

6/

で引き起こす不要な電子放射の防止とを両立する適正な範囲を規定できる。

### [0022]

粗面27を表面改質によって形成するため、堆積するバリウム (Ba) の膜の十分な結合強度が得られる凹凸を容易に形成できる。

### [0023]

なお、第1グリッド電極G1に粗面27を形成する場合、凹凸を有する圧延ローラで素材20を圧延して素材20の表面に凹凸をつける方法もあるが、素材20をプレス加工してコイン部22および薄肉部24などを形成するため、表面の凹凸がつぶれ易く、第1グリッド電極G1の形状に形成した後に表面改質によって形成した方が粗面27を確実に形成できる。

### [0024]

# 【発明の効果】

本発明によれば、複数の電子銃電極のうちのカソード側に位置する第1グリッド電極の表面を、第2グリッド電極の表面より粗面に形成したため、第1グリッド電極の粗面とカソードから蒸発して粗面に蒸着した蒸着物との結合強度を高め、蒸着物の剥離、脱落を低減し、品位の低下や故障を防止できる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の一実施の形態を示す電子銃の断面図である。

#### 図2

同上第1グリッド電極のカソード側から視る斜視図である。

### 【図3】

同上第1グリッド電極のカソードと反対側から視る斜視図である。

#### 【図4】

同上第1グリッド電極の断面図である。

# 【符号の説明】


- 11 電子銃
- 12 カソード
- 13 電子銃電極

- 26 ビーム通過孔
- 27 粗面
- G1 第1グリッド電極
- G2 第2グリッド電極


【書類名】

図面


[図1]




[図2]



【図3】



【図4】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 カソード12から蒸発して第1グリッド電極G1に蒸着したバリウムの剥離、脱落を低減し、品位の低下や故障を防止できる電子銃電極13を提供する。

【選択図】

図 1

# 特願2002-236052

# 出願人履歴情報

# 識別番号

[000003078]

1. 変更年月日

2001年 7月 2日

[変更理由]

住所変更

住所

東京都港区芝浦一丁目1番1号

氏 名 株式会社東芝

2. 変更年月日 [変更理由]

2003年 5月 9日

名称変更

住所変更

住 所

東京都港区芝浦一丁目1番1号

氏 名 株式会社東芝